

| Norma Norme Norm | Ensayo ESSAI Technical characteristic | Valores Valeurs Values |
|--|--|--------------------------------|
| UNE-EN-ISO 10545-2 | Longitud y anchura Longueur et largeur Length and width | ±0,6% |
| | Grosor Épaisseur Thickness | ±5% |
| | Rectitud de los lados Justices des côtes Warpage of edges | ±0,5% |
| | Planitud de superficie Planéité de surface Flatness | ±0,5% |
| UNE-EN-ISO 10545-3 | Absorción Agua Absorption d'eau Water Absorption | Eb ≤ 0,5% |
| UNE-EN-ISO 10545-4 | Fuerza de Rotura Force de rupture Force of breakage | Mín. 1300 N |
| | Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion Resistance to the Flexion | Mín. 35 N/mm2 |
| UNE-EN-ISO 10545-7 | Resistencia a la Abrasión Superficial Résistance à l'abrasion Resistance to surface abrasion | IV |
| UNE-EN-ISO 10545-9 | Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique Termal Shock | Cumple Passes Standard Test |
| UNE-41901:2017 EX. DIN 51130 | Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement Resistance to the sliding | CO R- |
| UNE-EN-ISO 10545-12 | Resistencia a la helada Résistance au gel Frost Resistance | Cumple Passes Standard Test |
| UNE-EN-ISO 10545-13 | Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases Acids and Basics resistance | GLB/GHB |
| UNE-EN-ISO 10545-14 | Resistencia a las manchas Résistance aux taches Stains resistance | 5 |

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: /Use and descripton for the product:

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior / exterior) y suelo (interior / exterior).

Carreaux de céramique émaillée, mur intérieur et extérieur et intérieur et extérieur de plancher.

Tiles ceramics, glazed, wall (internal /exterior) and floor (internal / exterior).